

## 5900 Varak Serisi

### Tanım

Altın ve gümüş görünümlü, dekoratif amaçlı üretilmiş, kesime uygun polyster filmidir.

- 5994 Gümüş Varak
- 5996 Altın Varak

### Kullanım Alanı

Tabela ve kutu harflerde, dekoratif etiketlerde, tabaka ve levhalarda, güvenlik kartlarında ve kaligrafik yazı hat motiflerinde kullanıma uygundur.

### Taşıyıcı Kağıt

138 gr/m<sup>2</sup> özel olarak üretilmiş tek tarafı silikon kaplı Kraft kağıt.

### Yapışkan

Akrilik permanent şeffaf yapışkan.

### Baskı Teknolojisi

Polyester yapısı nedeniyle digital baskı için uygun değildir. Geliştirilmiş serigrafik metotlarla baskı yapılabilir.

### Teknik özellikler

Özellik	Test Metodu	Değer
Film Kalınlığı	ISO 4591:1992	0,050 mm (50 micron)
Yapışma Keveti	FINAT TM 1 (Paslanmaz çelik üzerine)	Anlık > 8 N / 25 mm 20 dakika > 12 N / 25 mm 24 saat > 18 N / 25 mm
Kopma Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine > 120 MPA Boyuna > 120 MPA
Uzama Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine > % 80 Boyuna > % 80
Boyutsal Sabitlik (150x150mm / 48 saat / 70°C)	FINAT 14 / Çelik	< 0,2mm
Sıcaklık Mukavemeti		-30°C ile + 90°C
Uygulama Sıcaklığı		>+10°C
Raf Ömrü		2 yıl (Orjinal ambalajında 23°C sıcaklık ve % 50 Bağıl nem ile)
Kullanım Ömrü		Dış mekan 3 yıl İç mekan sınırsız

### Uyarı

Malzemelerin uygulanacağı yüzeylerin toz, kir, yağ ve malzemenin yapışma düzeyini etkileyebilecek her türlü unsurdan temizlenmiş olması gerekmektedir. Yeni cilalanmış veya boyanmış yüzeyler uygulama yapılmadan önce maksimum sonuç için 2 hafta dinlendirilmelidir. Tüm işlemlerde UNIFOL UYGULAMA REHBERİ dikkate alınarak gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Bu belgedeki veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir halde garanti kapsamına girmemektedir. Geniş kullanım alanı ve çeşitli uygulama farklılıklarından dolayı kullanıcı uygulama öncesi bu malzemenin uygunluğunu kişisel olarak test etmelidir.