

Teknik Bilgiler

9600 Renkli Cast Araç Kaplama Serisi (UNIFAST – Hava Kanallı)

Tanım

UNICAST 9600 Renkli Cast Serisi, tüm 3D yüzey ve araç uygulamaları için üretilmiş, yüksek renk pigmentine sahip, metalik, parlak, satin ve mat görünümlü, premium kalitedeki, çok katmanlı Cast PVC filmidir. UNIFAST teknolojisi ile yapısındaki hava kanalları sayesinde, uygulama esnasında oluşan hava kabarcıklarının dışarıya atılmasını sağlar. Plotter kesime uygun yapısı sayesinde çok çeşitli alanlarda kullanım olanağı sağlamaktadır.

Kullanım Alanı

Yüksek performans gerektiren uzun dönemli 3D yüzey ve araç uygulamalarında kullanılır. Bu uygulama özellikle kıvrımlı yüzeylerde yüksek performans sağlar. Premium kalitedeki yüksek parlaklık ve uygulama esnekliğine sahip bu ürün, 110 micron kalınlığı ile tüm 3D yüzey ve araç renk değişim uygulamalarında maksimum performans sağlamaktadır. Özel yapışkanı sayesinde uygulanan yüzeylerden kolaylıkla sökülebilir. Doğru uygulama ve söküm teknikleri ile yüzeylerde yapışkan ve iz bırakmaz.

Taşıyıcı Kağıt

145 gr/m² özel olarak üretilmiş çift tarafı PE kaplı, tek tarafı silikonlu UNIFAST (hava kanallı) kağıt.

Yapışkan

Solvent Bazlı Akrilik Permanent Yapışkan.

Teknik Özellikleri

Özellik	Test Metodu	Değer
Film Kalınlığı * (Yapışkan ve Taşıyıcı Kağıt Hariç)	ISO 4591:1992	0,110mm (110 micron)
Yapışma Kuvveti **	FINAT TM 1 (Paslanmaz Çelik Üzerine)	Anlık >8 N/25 mm 20 Dakika >12 N/25 mm 24 Saat >18 N/25 mm
Kopma Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine : >18 MPa Boyuna: >18 MPa
Uzama Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine : >%150 Boyuna: >%150
Boyutsal Sabitlik (150x150 mm / 48 saat / 70°C)	FINAT 14 / Çelik	< 0,2 mm
Sıcaklık Mukavemeti		-30°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı		> +10°C
Raf Ömrü ***		2 Yıl
Kullanım Ömrü	Orta Avrupa iklim koşullarında dikey uygulamalar için hesaplanmıştır.	9600 Serisi 4 Yıl 9600 – G643 3 Yıl Derin Mavi 9600 – G622 2 Yıl Altın 9600 – G629 2 Yıl Safran Sarısı 9600 – G311 2 Yıl Nardo Gri 9600 – M690 2 Yıl Mat Black Gold

Uyarı

Malzemelerin uygulanacağı yüzeylerin toz, kir, yağ ve malzemenin yapışma düzeyini etkileyebilecek her türlü unsurdan temizlenmiş olması gerekmektedir. Yeni cilalanmış veya boyanmış yüzeyler uygulama Yapılmadan önce maksimum sonuç için 2 hafta dinlendirilmelidir. Tüm işlemlerde UNIFOL UYGULAMA REHBERİ dikkate alınarak gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Unifol Uygulama Rehberini, satış temsilcinizden talep edebilir ya da www.unifol.com.tr adresinden indirebilirsiniz. Yukarıdaki veriler Normal Orta Avrupa ikliminde dikey dış mekân kullanımına göre hesaplanmıştır. Bu belgelerdeki veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir halde garanti kapsamına girmemektedir. Geniş kullanım alanı ve çeşitli uygulama farklılıklarından dolayı kullanıcı uygulama öncesi bu malzemenin uygunluğunu kişisel olarak test etmelidir. Unifol ve Unicast markalarının isim hakkı BES REKLAM SAN.TİC.AŞ.'ne aittir.

* Ortalama / ** Orijinal ambalajında ortalama 23°C sıcaklık ve %50 bağıl nem ile.

*** Orta Avrupa iklim koşullarında dikey uygulamalar için hesaplanmıştır.

Ürün değişim taleplerinde UNIFOL Teknik Ekibi inceleme hakkını saklı tutar. Oluşabilecek muhtemel zararların tazmininin hesaplanmasında malzeme haricindeki diğer masraflar (işçilik, mürekkep, sarf malzemesi, baskı, söküm, temizleme vb. maliyetleri) dâhil edilmeyecektir.

UNIFOL Teknik Ekibi tarafından gerekli görüldüğü durumlarda tanzim işlemi hatalı malzeme miktarı kadar ürün ile değiştirilir.

UNIFOL Teknik Ekibi tarafından gerekli görüldüğü durumlarda tanzim işlemi hatalı malzeme miktarı kadar ürün ile değiştirilir.