

### 7203 Ekonomik Cam Dekor Serisi

#### Tanım

7203 içeriğindeki özel yapısı sayesinde kumlama deseni ve buzlu cam görüntüsü veren, dekoratif amaçlı üretilmiş, kadmiyum içermeyen, yüksek kaliteli UV içerikli yapıya sahip polimerik PVC filmidir. Yumuşak PVC yapısı sayesinde kolay kesilebilir ve kesim sonrası ayıklama işlemi rahatça yapılabilmektedir.

- 7203 Mat Pırlıtlı Gri

#### Kullanım Alanı

7203 Cam Dekor Serisi uygulandığı yerden sökülmesi gerektiğinde, iz veya yapışkan bırakmaz, kolay transfer edilebilir ve uygulamalarda oluşabilecek hatalara karşı kolay sökülebilmeye özelliğine sahiptir. Yüksek seviyedeki baskı kalitesiyle Solvent, Eco Solvent, UV ve Latex makineleriyle uyumludur.

#### Taşıyıcı Kağıt

138 gr/m<sup>2</sup> özel olarak üretilmiş tek tarafı silikon kaplı kraft kağıt.

#### Yapışkan

Akrilik Permanent Şeffaf Yapışkan.

#### Baskı Teknolojisi

Solvent, ECO Solvent, UV ve Latex baskı ve Serigraf baskı teknolojisine uygundur.

### Teknik Özellikleri

Özellik	Test Metodu	Değer
Film Kalınlığı * (Yapışkan ve Taşıyıcı Kağıt Hariç)	ISO 4591:1992	0,80mm (80 micron)
Yapışma Kuvveti *	FINAT TM 1 (Paslanmaz Çelik Üzerine)	Anlık >8 N/25 mm (cam) 20 Dakika >12 N/25 mm (cam) 24 Saat >16 N/25 mm (cam)
Kopma Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine : >18 MPa Boyuna: >20 MPa
Uzama Mukavemeti	ISO 527-1:2012	Enine : >%180 Boyuna: >%200
Boyutsal Sabitlik (150x150 mm / 48 saat / 70°C)	FINAT 14 / Çelik	< 0,4 mm
Sıcaklık Mukavemeti		-30°C ile +90°C
Uygulama Sıcaklığı		> +10°C
Raf Ömrü **		2 Yıl
Kullanım Ömrü	Orta Avrupa iklim koşullarında dikey uygulamalar için hesaplanmıştır.	Dış Mekan 5 Yıl (Baskısız) İç Mekan Sınırsız

### Uyarı

Malzemelerin uygulanacağı yüzeylerin toz, kir, yağ ve malzemenin yapışma düzeyini etkileyebilecek her türlü unsurdan temizlenmiş olması gerekmektedir. Yeni cilalanmış veya boyanmış yüzeyler uygulama Yapılmadan önce maksimum sonuç için 2 hafta dinlendirilmelidir. Tüm işlemlerde UNIFOL UYGULAMA REHBERİ dikkate alınarak gerekli uygulamalar yapılmalıdır. Unifol Uygulama Rehberini, satış temsilcilerinizden talep edebilir ya da [www.unifol.com.tr](http://www.unifol.com.tr) adresinden indirebilirsiniz. Yukarıdaki veriler Normal Orta Avrupa ikliminde dikey dış mekan kullanımına göre hesaplanmıştır. Bu belgelerdeki veriler sadece bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir halde garanti kapsamına girmemektedir. Geniş kullanım alanı ve çeşitli uygulama farklılıklarından dolayı kullanıcı uygulama öncesi bu malzemenin uygunluğunu kişisel olarak test etmelidir. Unifol ve Unicast markalarının isim hakkı BES REKLAM SAN.TİC.AŞ.'ne aittir.

\* Ortalama / \*\* Orijinal ambalajında ortalama 23°C sıcaklık ve %50 bağıl nem ile.

\*\*\* Orta Avrupa iklim koşullarında dikey uygulamalar için hesaplanmıştır.

Ürün değişim taleplerinde UNIFOL Teknik Ekibi inceleme hakkını saklı tutar. Oluşabilecek muhtemel zararların tazmininin hesaplanmasında malzeme haricindeki diğer masraflar (işçilik, mürekkep, sarf malzemesi, baskı, söküm, temizleme vb. maliyetleri) dahil edilmeyecektir.

UNIFOL Teknik Ekibi tarafından gerekli görüldüğü durumlarda tanzim işlemi hatalı malzeme miktarı kadar ürün ile değiştirilir.